



BRIGLIADORI

FORNACE CALCE

EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

ANTISALE LIQUIDO MB11

Cod. prodotto 15

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

L'**Antisale Liquido MB11** viene utilizzato prevalentemente nella preparazione della muratura prima dell'applicazione delle varie malte da risanamento o rinzaffi antisale in polvere di nostra produzione.

E' costituito da una miscela silano-silossanica in dispersione acquosa idonea a contrastare momentaneamente il trasporto dei sali verso la malta da intonaco in fase plastica.

L'**Antisale Liquido MB11** diventa indispensabile nei casi di evidente degrado del vecchio intonaco dovuto alla elevata concentrazione di sali superficiali sia che siano cloruri-solfati-nitrati

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Stato	: liquido
Colore	: bianco
PH a temperatura ambiente	: 7,5 – 8,5
Concentrazione secca	: ca 5,5%
Tempo di essiccazione	: minimo 24 ore circa
Consumo	: 0,3 – 0,4 lt / mq
Densità	: 1kg / lt
Confezioni	: 1 lt oppure 20 lt

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire la superficie da ogni parte friabile, oli, grassi, disarmanti, ecc. .

E' opportuno prevedere un idrolavaggio a pressione e, una volta asciutto il supporto, applicarlo tal quale possibilmente a spruzzo in un'unica mano abbondante avendo l'avvertenza di agitarlo bene prima dell'utilizzo.

Attendere almeno un giorno prima di procedere alla stesura della malta (sia rinzafo che malta da risanamento).

Nel caso di elevata umidità della muratura o dell'ambiente (specialmente nel periodo invernale) attendere almeno 2 giorni.

Il consumo è in funzione della porosità del supporto e può variare da 0,3-0,4 lt/mq.

AVVERTENZE

Si raccomanda di utilizzare durante la manipolazione del prodotto guanti di gomma, occhiali, indumenti protettivi (categoria 1) e indossare mascherina con filtro B o di tipo universale la cui classe (1,2,3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo.

E' consigliato indossare occhiali protettivi ermetici.

In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavarsi con abbondante acqua per diversi minuti.

Se l'irritazione continua ricorrere alle cure del medico.

Non disperdere il contenitore e il prodotto nell'ambiente.

Mantenere in luogo coperto e asciutto.

IMPORTANTE: Non applicare mai con temperature inferiori ai +5-6°C

Prodotto a uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Maggio 2016

BRIGLIADORI FORNACE CALCE s.r.l.

Via Celletta dell'Olio 1731 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) telefono +39 0541 626144 - fax +39 0541 626708 - C.F. e P.IVA 04241400409

www.fornacebrigliadori.it