



# BRIGLIADORI

## FORNACE CALCE



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

### MALTA ANTICA RASOPIETRA/N

CE 11  
EN 998-2

Cod. prodotto 46/N

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G)  
per l'utilizzo esterno ed interno

#### DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

La **Malta Antica Rasopietra/N** è una malta pronta idrofugata a base di **Calce Idraulica Naturale NHL5** (di nostra produzione certificata secondo norma EN 459-1) e sabbie selezionate.

E' idonea per l'allettamento di murature faccia vista, per la stuccatura di mattoni, pietre e tufo, per il restauro di vecchi edifici di interesse storico, case di campagna, ecc. Prodotto non resinato.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0 - 1,2 mm
Acqua di impasto	: 20% circa
Tempo di impasto con frusta	: 3 minuti
Tempo di impasto con betoniera	: 5 minuti
Resistenza a compressione (classe)	: M5
Assorbimento d'acqua (kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	: < 0,1
Coefficiente diffusione del vapore acqueo (μ)	: >5< 20
Conducibilità termica (W/m·K)	: λ=0,7
Contenuto di cloruri	: ≤ 0,1% Cl
Adesione (N/mm <sup>2</sup> )	: ≥ 0,2 FP:B
Massa volumica prodotto indurito	: 1,6 ÷ 1,8 kg/dm <sup>3</sup>
Tempo di lavorabilità	: < 30 minuti
pH	: > 12
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Proporzione costituenti in massa	: calce idraulica naturale 27 % aggregati 73 %
Confezioni	: sacco 25 kg

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Liberare la fuga dalle parti inconsistenti e friabili, oli, gesso o quant'altro ne possa pregiudicare l'aggancio.

Bagnare o inumidire adeguatamente il supporto.

Impastare la malta in betoniera o con agitatore meccanico a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.

Applicare la malta nelle fughe mediante cazzuola, spatola o macchina avendo cura di fare aderire bene la malta al supporto. Terminata la fase plastica ripassare le fughe con l'apposito ferro per la stilatura, aspettare circa 2 ore e spazzolare con spazzola di ferro per fare risaltare la grana.

A stagionatura avvenuta rimuovere le eventuali tracce di malta residua con apposita spazzola.

Non applicare mai su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

Proteggere la muratura dalla pioggia per le prime 48 ore.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai +35°C.

#### A RICHIESTA LA MALTA ANTICA RASOPIETRA PUO' ESSERE PIGMENTATA CON TERRE NATURALI

#### IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024