



## MALTA AL COCCIOPESTO

CE 11  
EN 998-1

Cod. prodotto 38

Malta da intonaco per interni ed esterni a scopi generali (GP)

### DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO

La **Malta al Cocciopesto** è una malta pronta a base di **Calce Idraulica Naturale NHL 5** di nostra produzione (certificata secondo norma EN 459-1) e cocciopesto, adatta all'esecuzione di intonaci e malte di allettamento di palazzi antichi di grande prestigio storico, edifici rustici di campagna o montagna, palazzi o case in riva al mare, edilizia moderna, ecc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0 - 3 mm
Resa (per intonaco)	: 15-16 kg/ m <sup>2</sup> /cm di spessore
Acqua di impasto	: 20-21% circa
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	: >5<35
Massa volumica in mucchio	: 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Resistenza a compressione (classe)	: CS II
pH	: >10,5
Assorbimento d'acqua per capillarità (classe)	: W0
Adesione (N/mm <sup>2</sup> )	: ≥ 0,2 FP:B
Conducibilità termica (W/m·K)	: λ=0,83
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Confezioni	: sacco 25 kg

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione pulire bene i supporti da grassi, disarmanti, gesso e parti inconsistenti. In presenza di sali consultare il nostro ufficio tecnico per l'adeguato trattamento. Applicare sempre almeno il giorno prima un rinzaffo impastato semiliquido. Così facendo si assicura un buon aggancio al supporto e un assorbimento omogeneo all'intonaco sovrastante. Si può utilizzare a mano miscelando l'intonaco in betoniera o con un agitatore meccanico a basso numero di giri, oppure si applica con macchina intonacatrice tipo PFT G4, ecc.

Tempo di miscelazione: 3-4 minuti in betoniera

Durante i periodi caldi si consiglia di bagnare abbondantemente il muro.

L'intonaco va lavorato con staggia in andamento alla muratura e può essere rifinito a frattazzo di spugna o frattazzo americano. Può essere rifinito con nostre rifiniture o con intonachino, marmorino, pittura calce o silicato. Per l'alta traspirabilità si sconsiglia l'uso di lavabili o semi-lavabili detti traspiranti.

Il prodotto va applicato a temperatura ambientale e del supporto superiore a +5°C e inferiore a + 35°C.

Per la buona riuscita dell'intonaco seguire attentamente le istruzioni della scheda tecnica.

### IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024