



**BRIGLIADORI**  
**FORNACE CALCE**



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

## MALTA PER RASATURA A SPESSORE A FINITURA CIVILE

CE 11  
EN 998-1

Cod. prodotto 80

Malta da intonaco per interni ed esterni per scopi generali (GP)

### DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

La **Malta per Rasatura a Spessore a Finitura Civile** è una malta pronta a base di **Calce Idraulica Naturale NHL5** di nostra produzione (certificata secondo norma EN 459-1), sabbie selezionate, pozzolana e altri componenti che ne migliorano la lavorabilità.

E' particolarmente indicata per rasare vecchie facciate con superfici avvallate, rappezzi di muri in laterizio, pietra, tufo, vecchi intonaci, ecc...

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: nocciola
Granulometria	: 0 – 0,6 mm
Resa	: 13 kg/m <sup>2</sup> /cm spessore
Acqua di impasto	: 22% (pari a lt 5,5 circa per sacco 25 kg)
Adesione (N/mm <sup>2</sup> )	: ≥ 0,5
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Tempo di miscelazione in betoniera	: 5 minuti
Tempo di miscelazione con trapano a frusta	: 3 minuti
Tempo di vita dell'impasto	: 60 minuti
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	: >5<20
Resistenza a compressione (classe)	: CS I
Conducibilità termica (W/m·K)	: λ=0,76
Assorbimento d'acqua (classe)	: W0
Confezioni	: sacco 25 kg

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Liberare la muratura dalle parti incoerenti, oli, gesso, vecchie pitture o quant'altro ne possa pregiudicare l'aggancio. Consolidare la superficie in caso di supporti deboli o sfarinanti.

Eventuali buchi o parti mancanti vanno ripristinati 3 – 4 giorni prima.

Nel caso di supporti molto assorbenti, bagnare a rifiuto la superficie, attendere che sparisca il velo d'acqua e applicare una prima mano avendo cura di comprimere la malta per farla aderire bene al supporto. Applicare le successive mani quando la prima è andata in presa inumidendo con acqua, se necessario, fino ad ottenere una superficie uniforme.

Evitare possibilmente l'applicazione di spessori inferiori a 2 mm e superiori ai 30 mm.

Per spessori superiori ai 15 mm inserire rete da cappotto.

Impastare la malta in betoniera o con agitatore meccanico a basso numero di giri, amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare la malta per un paio di minuti, rimiscelare leggermente ed applicarla.

Appena pronta frattazzare con frattazzo di spugna.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori ai +5°C o in previsione di possibili gelate notturne, così pure con temperature superiori ai +30°C. Evitare l'applicazione con forte vento, in pieno sole o su superfici surriscaldate.

Attendere 25 gg prima di applicare tinteggiature o finiture colorate.

### IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione : 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024

**BRIGLIADORI FORNACE CALCE** s.r.l.

Via Celletta dell'Olio 1731 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) telefono +39 0541 626144 - 626066 - C.F. e P.IVA 04241400409

[www.fornacebrigliadori.it](http://www.fornacebrigliadori.it)