



BRIGLIADORI
FORNACE CALCE



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

RASOCALCE BM EXTRAFINE

CE 11
EN 998-1

Cod. prodotto 86/EF

Malta da intonaco per interni ed esterni per scopi generali (GP)

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASOCALCE BM EXTRAFINE** è un rasante in polvere a finitura liscia tipo marmorino a base di **Calce Idraulica Naturale NHL5**, calce idrata, marmi micronizzati, regolatori di lavorabilità, ideale per superfici interne sia di edifici di nuova costruzione che di interesse storico.

I colori possono variare in base alle calce impiegate e possono essere personalizzati con l'aggiunta di terre naturali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|--|
| Colore | : nocciola chiaro |
| Granulometria | : 0 - 50 micron |
| Resa | : 1-1,2 kg/m ² in funzione del supporto |
| Acqua d'impasto | : 48 - 52% circa |
| Tempo di miscelazione | : 4-5 minuti |
| Spessore massimo di applicazione | : 2 mm |
| Adesione (N/mm ²) | : ≥0,2 FP:B |
| Resistenza a compressione (classe) | : CS I |
| pH | : > 12 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ) | : >5<20 |
| Reazione al fuoco (classe) | : A1 |
| Conducibilità termica (W/m·K) | : λ=0,36 |
| Assorbimento d'acqua (classe) | : W0 |
| Confezioni | : sacco 20 kg |

MODALITA' DI APPLICAZIONE

I supporti devono essere rifiniti a civile fine, assorbenti, ben stagionati e inumiditi, privi di grassi, oli o disarmanti, parti incoerenti o in via di distacco, pitture o rivestimenti sintetici.

Evitare l'applicazione della facciata in tempi diversi e su supporti non bagnati.

Impastare il materiale tenendo costante il rapporto acqua – materiale – tempi di miscelazione.

Miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri per almeno 4-5 minuti, lasciare riposare l'impasto per 5-6 minuti e quindi mescolare prima dell'utilizzo.

Dopo aver bagnato bene i supporti, applicare una prima passata con spatola in acciaio inox.

Attendere almeno 5 - 12 ore (a seconda della temperatura ambientale), inumidire e applicare una seconda mano.

Il tempo di vita dell'impasto è generalmente di 60 minuti circa a seconda della temperatura ambientale.

L'aspetto cromatico può variare a seconda dell'assorbimento del supporto.

La lucidatura e le ombreggiature aumentano spatolando più volte la superficie.

La colorazione mossa è tipica dei rasanti a calce. Cercare di iniziare e finire le pareti onde evitare segni di ripresa.

Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti, pluviali o creare tagli tecnici.

Temperatura di impiego: + 5° C ÷ + 30° C

Temperatura inferiore ai + 5° C e alte percentuali di umidità possono creare fenomeni di carbonizzazioni superficiali.

IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024