



BRIGLIADORI
FORNACE CALCE



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

TERMORAS STABILITURA TERMICA

CE 14
EN 998-1

Cod. prodotto 102

Malta da intonaco a strato sottile per interni per scopi generali (GP)

DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO

Termoras Stabilitura Termica è un intonaco di finitura a strato sottile a base di **Calce Idraulica Naturale NHL 5** di nostra produzione (certificata secondo norma EN 459-1), sabbie carbonatiche, inerti alleggeriti e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità e l'aderenza.

E' indicata per le finiture interne perché, elevando di 3-6°C la temperatura della parete a seconda dello spessore applicato, migliora fortemente la regolazione igrometrica dell'ambiente prevenendo la formazione di muffe e assicurando un risparmio energetico grazie all'elevato potere isolante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0 - 0,6 mm
Acqua di impasto	: 42% circa
Resa	: circa 0,7 kg/m ² /mm di spessore
Spessore consigliato	: 4 - 6 mm
Massa volumica in mucchio	: 700 kg/m ³
Resistenza a compressione (classe)	: CS I
Adesione (N/mm ²)	: ≥ 0,15 FP:B
Assorbimento d'acqua per capillarità (classe)	: W0
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	: >10
Conducibilità termica (W/m·K)	: λ=0,12
Reazione al fuoco (classe)	: A1
pH	: >12
Confezioni	: sacco 15 kg

MODALITA' DI APPLICAZIONE

I supporti devono essere solidi, privi di oli, grassi, disarmanti o quant'altro ne possa pregiudicare l'aggancio.

Vecchie pitture, se inconsistenti, vanno tolte; se invece sono ben ancorate consolidare con idoneo primer all'acqua.

Su intonaci grezzi o su stabiliture non pitturate bagnare adeguatamente il supporto e aspettare che non vi sia il velo d'acqua prima di applicare il **Termoras Stabilitura Termica**.

Termoras Stabilitura Termica va impastato con agitatore meccanico a basso numero di giri per 3-4 minuti max con circa 6-6,5 lt di acqua pulita per sacco da 15 kg.

Lasciare riposare l'impasto per 7-8 minuti e rimiscelare brevemente.

Applicare la prima mano con spatola dentata da 5 mm. Dopo almeno 24 ore applicare una seconda mano con spatola metallica riempiendo i canali lasciati dalla spatola dentata in modo da uniformare lo strato. Attendere altre 24 ore prima di proseguire. Eventuali imperfezioni si rimuovono facilmente con una leggera passata di spatola abrasiva.

Applicare la successiva rasatura con **Finitura BM4** utilizzando una spatola metallica, in 1 o 2 mani, bagnato su bagnato, attendendo almeno due ore fra la prima e la seconda mano.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

Evitare l'applicazione in giornate molto calde e ventose.

IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024